

SPECIFICA TECNICA
TC61370 ACQUA HIGH PURITY
REV.02 DEL 20/04/22

Nome prodotto	ACQUA HIGH PURITY		
Codice prodotto	TC61370		
Formula – m.m. – C.A.S.	H2O - 18,01 - 7732-18-5		
SPECIFICHE TECNICHE			
Argento (Ag)	≤ 50 ppt	Nichel (Ni)	≤ 50 ppt
Alluminio (Al)	≤ 200 ppt	Piombo (Pb)	≤ 50 ppt
Arsenico (As)	≤ 50 ppt	Palladio (Pd)	≤ 50 ppt
Oro (Au)	≤ 50 ppt	Platino (Pt)	≤ 50 ppt
Boro (B)	≤ 500 ppt	Rubidio (Rb)	≤ 20 ppt
Bario (Ba)	≤ 50 ppt	Antimonio (Sb)	≤ 50 ppt
Berillio (Be)	≤ 50 ppt	Scandio (Sc)	≤ 20 ppt
Bismuto (Bi)	≤ 50 ppt	Silicio (Si)	≤ 1000 ppt
Calcio (Ca)	≤ 500 ppt	Selenio (Se)	≤ 50 ppt
Cadmio (Cd)	≤ 50 ppt	Stagno (Sn)	≤ 50 ppt
Cerio (Ce)	≤ 50 ppt	Stronzio (Sr)	≤ 50 ppt
Cobalto (Co)	≤ 50 ppt	Tantalio (Ta)	≤ 50 ppt
Cromo(Cr)	≤ 50 ppt	Titanio (Ti)	≤ 50 ppt
Rame (Cu)	≤ 100 ppt	Tallio (Tl)	≤ 50 ppt
Ferro (Fe)	≤ 300 ppt	Vanadio (V)	≤ 50 ppt
Gallio (Ga)	≤ 50 ppt	Tungsteno (W)	≤ 100 ppt
Germanio (Ge)	≤ 50 ppt	Ittrio (Y)	≤ 20 ppt
Indio (In)	≤ 50 ppt	Zinco (Zn)	≤ 500 ppt
Potassio (K)	≤ 300 ppt	Zirconio (Zr)	≤ 20 ppt
Lantanio (La)	≤ 20 ppt	Cloruri (Cl ⁻)	≤ 100 ppt
Litio (Li)	≤ 50 ppt	Fluoruri (F ⁻)	≤ 50 ppt
Magnesio (Mg)	≤ 100 ppt	Nitrati (NO ₃ ⁻)	≤ 20 ppt
Manganese (Mn)	≤ 50 ppt	Fosfati (PO ₄ ³⁻)	≤ 20 ppt
Molibdeno (Mo)	≤ 50 ppt	Solfati (SO ₄ ²⁻)	≤ 200 ppt
Sodio (Na)	≤ 500 ppt	Ammonio (NH ₄ ⁺)	≤ 20 ppt
Niobio (Nb)	≤ 20 ppt	TOC	≤ 5 ppt
Conducibilità massima a 25°C (al momento della produzione):			< 0,055 µS/cm
Filtrato attraverso 0,2 microns			
DATI DI SPECIFICA DEL FORNITORE			
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO			

